

平坦度公差

單位:(mm)

加工硬化狀態(硬片)								
TE			JIS G4305 Table 31 (1000≦W<1219) L≦ 3500			ASTM A480 Table 2.8 (914≦W<1219)		
	1/4 H	1/2 H		1/4 H	1/2 H		1/4 H	1/2 H
T<0.40	15.88	25.40	T<0.40	16	26	T≦0.41	15.88	25.40
0.40≦T<0.80	19	28.58	0.40≦T<0.80	19	29	0.41<T≦ 0.76	19.05	28.58
T≧ 0.80	25.40	28.58	T≧ 0.80	26	29	T>0.76	25.40	28.58