

平坦度公差(熱軋不銹鋼捲)

單位：(mm)

			常態	特殊
TE		$T < 6.0$ $1000 < W \leq 1300$ $L \geq 2000$	19	6
一般用途	JIS G4304 Table 29	$W \leq 1600$ $2000 < L \leq 3500$	20	6
	ASTM A480 Table A 2.16	$T < 4.76$ $914 < W \leq 1524$ $L \geq 2438$	19	6.35
		$T \geq 4.76$ $W \leq 1524$	23	-

註： 常態=沒有張力拉平條件
 特殊=含有張力拉平條件
 T=厚度 W=寬度 L=長度

平坦度公差(熱軋不銹鋼捲)

單位：(mm)

				常態	特殊
壓力用途	EN 10051 Table 9 (category C)	$W \leq 1200$	$T \leq 2.0$	18	18
			$2.0 < T \leq 2.5$	15	14
			$2.5 < T \leq 3.0$		11
			$3.0 < T \leq 5.0$		9
			$5.0 < T \leq 8.0$	13	8
		$1200 < W \leq 1500$	$T \leq 2.0$	21	21
			$2.0 < T \leq 2.5$	18	17
			$2.5 < T \leq 3.0$		14
			$3.0 < T \leq 5.0$		12
			$5.0 < T \leq 8.0$	16	11

註： T=厚度 W=寬度 L=長度